



PRIMER

voor het klaarmaken van de ondergrond
bij het aanbrengen van siliconepleister

- handig en zuinig in gebruik
- versterkt de vloer en reguleert de absorptie
- ecologisch
- geurloos

KLEIB C3SIL maakt deel uit van een complex extern thermisch isolatiesysteem met pleisters (ETICS) met de handelsnaam KLEIB.

EPS

Isolatiesysteem met polystyreen

TOEPASSING

KLEIB C3SIL is een primer voor het klaarmaken van de ondergrond voor het leggen van siliconepleisters voor externe thermische isolatie met KLEIB pleisters.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, egaal en draagkrachtig zijn, d.w.z. voldoende sterk, ontdaan van lagen die de hechting van de primer kunnen verzwakken.

VOORBEREIDING VAN DE PRIMER

De primer wordt gebruiksklaar geleverd. De inhoud van elke verpakking moet worden gemengd met een boormachine op lage snelheid om een gelijkmatige consistentie te verkrijgen.

GEbruIKSAANWIJZING

Breng gelijkmatig over het hele oppervlak KLEIB C3SIL-primer aan op de voorbereide ondergrond met een borstel. U kunt de primer minstens 72 uur na de uitvoering van de versterkte laag van het isolatiesysteem aanbrengen. Het oppervlak kan worden gepleisterd nadat de pasta volledig gedroogd is, maar niet later dan 3 maanden na het voorstrijken (behalve tijdens de winter). Daarna moet het oppervlak opnieuw worden voorgestreekt. Het apparaat onmiddellijk na gebruik reinigen met water.

VERBRUIK

Het verbruik is ongeveer 0,25-0,35 kg/m².

OPSLAG EN VERVOER

KLEIB C3SIL dient te worden opgeslagen in goed afgedichte emmers, in droge omstandigheden, bij positieve temperaturen, maximaal 18 maanden vanaf de productiedatum die wordt vermeld op de verpakking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Volumedichtheid	ca. 1,6 g/cm ³
Droogtijd	ca. 12-48 uren
Temperatuur van de ondergrond en de omgeving tijdens de werkzaamheden	van +5°C tot +25°C

C3 SIL	netto gewicht	stuks per pallet	verbruik
	15 kg	44	Gemiddeld wordt uitgegaan van ca. 0,25-0,35 kg/m ²